

有機溶剤など多様な物質に

53-002 / 53-003

JIS T 8116:2005 適合品



有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業現場で複数の物質を取扱う場合も、重ねて手袋をつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。

有機溶剤の耐透過性試験結果は裏面参照

操作性の良い手袋

指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。



- 指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。



- 帯電防止加工を施しています。
- シリコンフリー・ラテックスフリー

■ サイズと商品コード

販売単位：1 双

品番	サイズ	表示	商品コード	全長 [mm]	中指の長さ [mm]	掌部の幅 [mm]	質量 (片手) [g]
53-002	S	7	17020	350	70	106	51.75
	M	8	17021		74	109	53.02
	L	9	17022		80	119	54.80
	XL	10	17023		82	129	57.80
53-003	S	7	17025	350	70	106	52.62
	M	8	17026		74	109	56.61
	L	9	17027		80	119	60.89
	XL	10	17028		82	129	67.66

■ 53-002/53-003 の耐透過性試験結果 (1)

項 目	CAS No. (2)	物 質 名	min
JIS 推奨試験 化学物質 (1)	67-64-1	アセトン	> 480
	75-05-8	アセトニトリル	> 480
	75-15-0	二硫化炭素	> 480
	75-09-2	ジクロロメタン	20
	109-89-7	ジエチルアミン	50
	141-78-6	酢酸エチル	59
	110-54-3	n-ヘキサン	> 480
	67-56-1	メタノール	394
	1310-73-2	水酸化ナトリウム (40質量%)	> 480
	7664-93-9	硫酸 (96質量%)	156
	7664-93-9	硫酸 (18質量%)	> 480
	109-99-9	テトラヒドロフラン (THF)	11
	108-88-3	トルエン	> 480
	7664-41-7	アンモニア, 無水 (99.99%)	60-120
	7782-50-5	塩素 (99.5%)	10-30
	7647-01-0	塩化水素 (99.0%)	240-480
第 1 種 有機溶剤 (3)	540-59-0	1,2-ジクロロエチレン (別名: 二塩化アセチレン)	120-240
	75-15-0	二硫化炭素	> 480
第 2 種 有機溶剤 (3)	67-64-1	アセトン	> 480
	78-83-1	イソブチルアルコール	> 480
	67-63-0	イソプロピルアルコール	> 480
	123-51-3	イソペンチルアルコール (別名: イソアミルアルコール)	> 480
	60-29-7	エチルエーテル	60-120
	110-80-5	エチレングリコールモノエチル エーテル (別名: セロソルブ)	120-240
	111-15-9	エチレングリコールモノエチル エーテルアセテート (別名: セロソルブアセテート)	60-120
	111-76-2	エチレングリコールモノノルマル- ブチルエーテル (別名: ブチルセロソルブ)	120-240
	109-86-4	エチレングリコールモノメチル エーテル (別名: メチルセロソルブ)	> 480
	95-50-1	オルト-ジクロロベンゼン	> 480
	1330-20-7	キシレン	> 480
	1319-77-3	クレゾール	> 480

項 目	CAS No. (2)	物 質 名	min
第 2 種 有機溶剤 (3)	108-90-7	クロロベンゼン	> 480
	110-19-0	酢酸イソブチル	60-120
	108-21-4	酢酸イソプロピル	60-120
	123-92-2	酢酸イソペンチル (別名: 酢酸イソアミル)	60-120
	141-78-6	酢酸エチル	59
	123-86-4	酢酸ノルマル-ブチル	60-120
	109-60-4	酢酸ノルマル-プロピル	30-60
	628-63-7	酢酸ノルマル-ペンチル (別名: 酢酸ノルマル-アミル)	60-120
	79-20-9	酢酸メチル	30-60
	108-93-0	シクロヘキサノール	> 480
	108-94-1	シクロヘキサノン	> 480
	68-12-2	N,N-ジメチルホルムアミド	202
	109-99-9	テトラヒドロフラン (THF)	11
	71-55-6	1,1,1-トリクロロエタン	10-30
	108-88-3	トルエン	> 480
	110-54-3	n-ヘキサン	> 480
	71-36-3	1-ブタノール	> 480
	78-92-2	2-ブタノール	> 480
	67-56-1	メタノール	394
	78-93-3	メチルエチルケトン	> 480
第 3 種 有機溶剤 (3) (4)	25639-42-3	メチルシクロヘキサノール	> 480
	1331-22-2	メチルシクロヘキサノン	> 480
	591-78-6	メチル-ノルマル-ブチルケトン	> 480
	8006-61-9	ガソリン	> 480
	65996-79-4	コールタールナフサ (ソルベントナフサを含む。)	> 480
	8032-32-4	石油エーテル	> 480
	64742-95-6	石油ナフサ	> 480
	8030-30-6	石油ベンジン	> 480
	8006-64-2	テレピン油	> 480
	64742-47-8	ミネラルスピリット (ミネラルシンナー、 ペトロリウムスピリット、ホワイト スピリット及びミネラルターペン を含む。)	> 480

注記 1. アンセル社から提供されたデータを記載しています。(2025年1月現在)
2. この結果は、化学防護手袋を安全に「使用できる時間」を示すデータではありません。
使用できる時間は、使用環境温度、化学薬品の毒性、作業内容等の様々な要因によって異なります。
注 (1) 日本産業規格 JIS T 8030:2015「化学防護服－防護服材料の耐透過性試験」による。
(2) CAS No. とは、アメリカ化学会の Chemical Abstracts Service が提供するデータベース
(CAS ON-LINE) における化学物質の登録番号 (Registry Number) です。
(3) 有機溶剤中毒予防規則による。
(4) 第3種有機溶剤のCAS No.は一例です。

《外観上の特長について》

手袋同士が付着するのを防ぐため、手袋の表面に白い粉(炭酸カルシウム)が付着している場合がありますが、使用には問題ありません。

化学防護手袋
の選定方法



化学防護手袋
の着脱方法



化学物質のリスクアセスメント
専用お問い合わせ



●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

製 造 元 **Ansell Limited**

国 内 総発売元 **株式会社 重松製作所**
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.
www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788